

仕 様 書

年 月 日

桃陽電線株式会社

KVT 非粘着コーテープ

1. 適用

本仕様書は、桃陽電線 KVT 非粘着コーテープ の製品仕様について規定します。

2. 製品仕様

商品コード	品番	色	サイズ	厚さ	入数
			(幅mm×長さm)	(mm)	
70252	KVT-50×18	アイボリー	50×18	0.18	100
70253	KVT-50×18	白			
70255	KVT-50×18	薄茶			
70259	KVT-75×18	アイボリー	75×18		80 (4巻×20本)

3. 形状及び材質

3-1 構造 片面シボ加工

3-2 材質

全体	PVC
----	-----

3-3 特性

項目	単位	規格値	試験方法
引張強さ	N/mm	14.7 以上	JIS Z 0237に準ずる
伸び	%	100以上	

引張強さ及び伸びの特性値は、JIS K 6251のダンベル状1号型による特性値。

4. 取扱注意事項

- ・ 電気絶縁用に使用しないでください。
- ・ 被着面の汚れ、ほこりをきれいに取り除いてください。
- ・ 伸ばしすぎないようにして巻いてください。 巻きズレが起こる恐れがあります。
- ・ 人体へのご使用はお避け下さい。
- ・ 廃棄の際は、各自治体のルールに従って処分してください。
- ・ 保管は、直射日光を避け、涼しい場所に保管してください。
- ・ シボ加工面を内側にして施工してください。

※ 本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

仕 様 書

年 月 日

桃陽電線株式会社

NYT 難燃保温材融着テープ

1. 適用

本仕様書は、桃陽電線 NYT 難燃保温材融着テープの製品仕様について規定します。

2. 製品仕様

商品コード	品番	サイズ (mm×m)	厚さ(mm)	色	入数
49101	NYT-75×10	75×10	1	白	6

3. 形状及び材質

3-1 構造



3-2 材質

表皮	ポリエステルフィルム(色:クリアー)
粘着材	特殊エラストマー

3-3 特性

項目	単位	規格値	試験方法
剥離強度	N/mm	1.0以上	UL-94:1996 垂直法に準拠
難燃性	-	V-0適合	

4. 取扱注意事項

- ・テープの取り付け面のホコリや汚れは、きれいに拭き取って下さい。
- ・テープの取り付け面が十分に乾燥した状態で使用して下さい。
- ・施工後、断熱材との接着が充分であるか確認して下さい。
- ・10mm以上テープが重なるように巻き付け、断熱材に食い込む様に押さえてなじませて下さい。
- ・保管は、高温多湿や紫外線が当たる場所を避け、屋内に常温で保管して下さい。

5. 使用環境温度

-40℃～60℃

※ 本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

仕様書

殿

桃陽電線株式会社



本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町 18-22
TEL (06) 6771-1234(代) FAX (06) 6771-1252

大阪営業所 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町 5-63
TEL (072) 920-1112 FAX (072) 920-1114

東京営業所 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-2-14 モアニケアラ103号室
TEL (048) 297-6671(代) FAX (048) 297-6675

名古屋営業所 〒486-0918 愛知県春日井市如意申町 5-2-5
TEL (0568) 35-5061 FAX (0568) 35-5062

岡山営業所 〒701-2141 岡山県岡山市北区牟佐 80-1
TEL (086) 229-3070 FAX (086) 229-3071

松江営業所 〒690-0047 島根県松江市嫁島町 3-25
TEL (0852) 60-0271 FAX (0852) 25-0272

広島営業所 〒731-0101 広島県広島市安佐南区八木 2-12-31
TEL (082) 846-5287 FAX (082) 846-5288

九州営業所 〒818-0104 福岡県太宰府市大字通古賀 2-8-28
TEL (092) 928-3015 FAX (092) 923-7447